

中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.



DIACARB

煤質再生顆粒活性炭驗收標準

規 格：

項目	標準	單位	檢驗方法
1 粒 徑 Particle Size: 8 × 30 mesh	≥ 90	%	ASTM D2862
2 灰 份 ASH	< 20	%	ASTM D2866
3 水 份 Moisture as Packed	≤ 5	% by Wt.	ASTM D2867
4 硬 度 Ball-Pan Hardness	≥ 90	%	ASTM D3802
5 碘 值 Iodine Number	> 700	mg/g	ASTM D4607

包 裝：

25 公斤/包、500 公斤/包、50 公升/包、1000 公升/包

地 址：新北市五股區凌雲路二段5號

電 話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳 真：886-2-22913113

網 址：www.carbon.com.tw