

中國炭素工業股份有限公司

CHINA ACTIVATED CARBON INDUSTRIES LTD.

再生圓柱活性炭驗收標準

規 格：

項目	標準	單位	檢驗方法
1 粒 徑 Particle Size: 4 × 8 mesh	≥ 90	%	ASTM D2862
2 水 份 Moisture as Packed	≤ 5	% by Wt.	ASTM D2867
3 硬 度 Ball-Pan Hardness	≥ 95	%	ASTM D3802
4 假 比 重 Bulk Density	0.4-0.5	g/ml	ASTM D2854
5 甲 苯 吸 附 力 Toluene Adsorption	≥ 33	%	ASTM D5160

包 裝：

25 公斤/包、500 公斤/包

地 址：新北市五股區凌雲路二段5號

電 話：886-2-22918899

電子信箱：carbon@carbon.com.tw

傳 真：886-2-22913113

網 址：www.carbon.com.tw